

English

Creaset Suit

Coated 1side gloss and bulky for labels, covers and wrappings

Property			Units	Tolerance		
Substance	ISO 536	TAPPI T410	gsm	± 4%	80	90
Thickness	ISO 534	TAPPI T411	µm	± 4%	69	78
Whiteness CIE	ISO 11475		%	± 3	117	117
Smoothness Bekk (coated side)	ISO 5627	TAPPI T475	s	-150	1000	850
Cobb (uncoated side)	ISO 535: 1991		g/m ²	± 4	24	24
Opacity	ISO 2471	TAPPI T519	%	-2.0	89	90
Paper gloss	ISO 8254-1	TAPPI T480	%	± 5	66	66

- Last updated: **18/10/2010**
- Values are subject to change without notice.

Castellano

Creaset Suit

Estucado 1 cara brillante volumen para etiquetas, cubiertas y envolturas

Propiedad			Unidades	Tolerancia		
Gramaje	ISO 536	TAPPI T410	g/m ²	± 4%	80	90
Calibre	ISO 534	TAPPI T411	µm	± 4%	69	78
Blancura CIE	ISO 11475		%	± 3	117	117
Lisura Bekk (cara)	ISO 5627	TAPPI T475	s	-150	1000	850
Cobb (dorso)	ISO 535: 1991		g/m ²	± 4	24	24
Opacidad	ISO 2471	TAPPI T519	%	-2.0	89	90
Brillo de papel	ISO 8254-1	TAPPI T480	%	± 5	66	66

- Última actualización: **18/10/2010**
- Los valores están sujetos a cambio sin aviso previo.

Français

Creaset Suit

Couché brillant une face à main élevée pour étiquettes et emballages

Propriété			Unités	Tolérance		
Grammage	ISO 536	TAPPI T410	g/m ²	± 4%	80	90
Épaisseur	ISO 534	TAPPI T411	µm	± 4%	69	78
Blancheur CIE W	ISO 11475		%	± 3	117	117
Lissé Bekk (face couchée)	ISO 5627	TAPPI T475	s	-150	1000	850
Cobb (face non couchée)	ISO 535: 1991		g/m ²	± 4	24	24
Opacité	ISO 2471	TAPPI T519	%	-2.0	89	90
Brillance Papier	ISO 8254-1	TAPPI T480	%	± 5	66	66

- Dernière actualisation: **18/10/2010**
- Les valeurs sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Português

Creaset Suit

Couché 1 Face volume para etiquetas, capas e envoltórios

Propriedade			Unidade	Tolerância		
Gramagem	ISO 536	TAPPI T410	gsm	± 4%	80	90
Calibre	ISO 534	TAPPI T411	µm	± 4%	69	78
Brancura CIE	ISO 11475		%	± 3	117	117
Lisura Bekk (face couché)	ISO 5627	TAPPI T475	s	-150	1000	850
Cobb (dorso)	ISO 535: 1991		g/m ²	± 4	24	24
Opacidade	ISO 2471	TAPPI T519	%	-2.0	89	90
Brilho do papel	ISO 8254-1	TAPPI T480	%	± 5	66	66

- Última actualização: **18/10/2010**
- Os valores estão sujeitos a mudanças sem pré-aviso.